

離型紙付

透明アブリシリーズ



抜群の品揃え！透明アブリはお任せください！

柔らかく^{しな}撓りの良いフィルムを使用しています。

◀ タックペイントのNBSの転写例

品番	ECA弱	AP20	AP-L	AP-M	AP10	ECA強	激粘着	超激粘着
厚さ	60μ	50μ	60μ	60μ	50μ	60μ	50μ	50μ
粘着度	0.3N/25mm (スチール) (24時間)	0.3N/25mm (スチール) (24時間)	30gf/25mm	50gf/25mm	4.5N/25mm (スチール) (24時間)	6.7N/25mm (スチール) (24時間)	14.7N/25mm (スチレン) (20分)	117.6N/25mm (スチレン) (20分)
粘着力	弱 ←————→ 強							
シートとの相性	薄い		薄い マット調のシート 厚い			厚い		
	薄い		表面の滑らかなシート			厚い		
	※表は、大まかな目安となります。ベースとの相性や、他の条件によっても異なります。							
サイズ (発注単位)	1000mm×50m (1本入)	1000mm×50m (1本入)	1220mm×50m (1本入)	1220mm×50m (1本入)	1000mm×50m (1本入)	1000mm×50m (1本入)	1040mm×50m (1本入)	1190mm×50m (1本入)
	500mm×50m (2本入)	500mm×50m (2本入)	1000mm×50m (1本入) 500mm×50m (2本入)	1000mm×50m (1本入) 500mm×50m (2本入)	500mm×50m (2本入)	500mm×50m (2本入)	540mm×50m (1本入)	595mm×50m (1本入)
品番	ECA弱	AP20	AP-L	AP-M	AP10	ECA強	激粘着	超激粘着

※価格、サンプルに関しましては、各営業までお問い合わせください。

【販売元】



株式会社 **ケイエヌトレーディング**
〒540-0004 大阪府大阪市中央区玉造1-13-4
Tel:06-6768-3744 FAX:06-6768-3756

東京営業所 東京都中央区日本橋本町4-9-5 アーバイル新日本橋501
TEL:03-6264-9865 FAX:03-6264-9866

サイン資材課 大阪市東成区玉津2-1-6
TEL:06-6973-0121 FAX:06-6973-0112

<http://www.kncolor.com> Email: info@kncolor.com

【お問い合わせは】